



Zementmörtel

Zementmörtel – MG III

**Exklusiv
bei BAUKING**



Handhabung:



einfach —————> schwierig

- stoßfest
- witterungsbeständig
- frostsicher
- für außen und innen

BAUSYS Zementmörtel ist besonders geeignet für den Außen- und Dauernassbereich, z. B. für Sockel, für Wände im Erdbereich, und stark beanspruchte Mauerwerks Pfeiler.

BAUSYS Zementmörtel ist nach Erhärtung sehr stoßfest, witterungsbeständig und frostsicher. Der Zementmörtel ist innen und außen anwendbar.



Zementmörtel

Zementmörtel – MG III

Zusammensetzung:

Zement nach DIN EN 197 und klassierte, mineralische Zuschläge. Mauermörtel M 10 gemäß DIN EN 998-2 und Putzmörtel P III gemäß DIN V 18550.

Anwendung:

BAUSYS Zementmörtel ist besonders geeignet für den Außen- und Dauernassbereich, z.B. für Sockel, für Wände im Erdbereich und stark beanspruchte Mauerwerks Pfeiler. Der erhärtete Mörtel ist sehr stoßfest, witterungsbeständig und frostsicher.

Verarbeitung:

Anmischen: Inhalt des Sackes mit ca. 5 Litern sauberem Wasser anmischen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Nicht mit anderen Bindemitteln oder Zusätzen mischen.

Putzen: Untergrund säubern und anfeuchten. Bei glatten oder sehr stark saugenden Untergründen mit dem gleichen Material einen Tag vorher vorspritzen. Grobe Unebenheiten vorarbeiten. Mörtel anwerfen mit Latte abziehen. Nach dem Abziehen abreiben. Mit einem Sack BAUSYS Zementmörtel können ca. 1,8 m² Putzfläche bei 15 mm Putzdicke erstellt werden. Die Putzdicke sollte 15 - 20 mm betragen.

Mauern: Untergrund säubern und Steine anfeuchten. Steine im Verbund vermauern. Die Lagerfuge beim Mauern soll etwa 10 mm, die Stoßfuge etwa 8 mm sein. Mit einem Sack BAUSYS Zementmörtel kann ca. 1,0 m² Mauerwerk (NF, 1/2 Stein stark) gemauert werden.

Verarbeitungszeit: Je nach Witterung bis zu 2 Std. verarbeitungsfähig. Verarbeitung nicht unter +5 °C. Frischer Zementmörtel ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen zu schützen.

Ergiebigkeit:

Pro Sack ca. 27 Liter gebrauchsfertiger Mörtel.

Lagerung:

BAUSYS Zementmörtel muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. Die Säcke am besten auf Palette oder Holzrost lagern. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von ca. 12 Monaten.

Hinweis:

BAUSYS Zementmörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Erhärtete Mörtelreste als Bauschutt geordnet deponieren. Verpackung restlos entleeren. Siehe auch Sackaufdruck!

