



# Estrich-Beton

Festigkeitsklasse C 25/30

**Exklusiv  
bei BAUKING**



Handhabung:



einfach ————— schwierig

- zum Estrichlegen
- für Betonierarbeiten
- hohe Druckfestigkeit

BAUSYS®-Estrich-Beton eignet sich zum Betonieren von Platten, Zaunpfählen, Fensterbänken sowie zur Herstellung zementärer Estriche über 35 mm, z.B. schwimmenden Estrich oder Verbundestrich, sowie zum Reparieren von Betonfußböden.

BAUSYS®-Estrich-Beton zeichnet sich durch eine sehr hohe Druckfestigkeit aus und ist nach Erhärtung witterungsbeständig und frostsicher.



## Estrich-Beton

Festigkeitsklasse C 25/30

### Zusammensetzung:

Zement nach DIN EN 197 und klassierte, mineralische Zuschläge bis 8 mm.  
Festigkeitsklasse C 25/30 gemäß DIN EN 206 und CT-C25-F4 gemäß DIN EN 13813.

### Anwendung:

BAUSYS®-Estrich-Beton eignet sich zum Betonieren von Platten, Zaunpfählen, Fensterbänken sowie zur Herstellung zementärer Estriche über 35 mm, z.B. schwimmenden Estrich oder Verbundestrich, sowie zum Reparieren von Betonfußböden.

### Verarbeitung:

**Anmischen:** Den Inhalt des 40-kg-Sackes mit ca. 4 Litern sauberem Wasser (bei einem 25-kg-Sack mit ca. 2,5 Litern Wasser) anmischen, bis die erdfeuchte Konsistenz erreicht ist. Nicht mit anderen Bindemitteln oder Zusätzen mischen. Beton sofort nach dem Mischen verarbeiten, intensiv verdichten (stochern, rütteln). Für Verbundestrich Unterboden gründlich reinigen und gut annässen. Die erstellten Betonteile oder -flächen sind ca. 7 Tage feucht zu halten und vor Frost zu schützen.

**Verarbeitungszeit:** Je nach Witterung bis zu 1 Stunde verarbeitungsfähig. Verarbeitung nicht unter +5 °C. Der frische Beton ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen zu schützen.

### Lieferform:

als 40-kg-Sack oder 25-kg-Sack

### Ergiebigkeit:

Pro 40-kg-Sack ca. 20 Liter gebrauchsfertiger Mörtel.  
Pro 25-kg-Sack ca. 12,5 Liter gebrauchsfertiger Mörtel.

### Lagerung:

BAUSYS®-Estrich-Beton muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. Die Säcke am besten auf Palette oder Holzrost lagern. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von ca. 12 Monaten.

### Hinweis:

BAUSYS®-Estrich-Beton reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Erhärtete Mörtelreste als Bauschutt geordnet deponieren. Verpackung restlos entleeren.

