



# Fließ-Spachtel

für den Innenbereich

**Exklusiv  
bei BAUKING**



Handhabung:



einfach —————> schwierig

- schnell erhärtend
- auf Fußbodenheizung
- pumpbar
- selbstnivellierend

**BAUSYS®-Fließ-Spachtel ist eine zementäre, schnell erhärtende, selbstnivellierende, stuhlrollenbelastbare Fließspachtelmasse für den Innenbereich.**

BAUSYS®-Fließ-Spachtel eignet sich zur Herstellung von glatten, ansatzfreien Flächen für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelägen aller Art z. B. keramische Fliesen, Naturwerksteinbeläge, textile und elastische Beläge sowie Parkett etc.



## Fließ-Spachtel

für den Innenbereich

Selbstnivellierende Fließspachtelmasse zur Herstellung glatter, ansatzfreier Flächen für nachfolgende Belagsarbeiten.

### Produkteigenschaften:

- schnell erhärtend
- auf Fußbodenheizung
- pumpbar
- selbstnivellierend

Technische Eigenschaften	
Schichtdicken	von 3 - 25 mm
Mischungsverhältnis	5,5 - 6,0 L Wasser: 25-kg-BAUSYS®-Fließ-Spachtel; nicht zu dünn anmischen
Verarbeitungstemperatur	ab + 5°C bis 30 °C (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Verarbeitungszeit	30 - 40 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Begehbar	nach 2 - 3 Stunden
Belegbar	Fliesen: nach ca. 24 Std. bei 25 mm Schichtdicke; dichte Beläge (Teppichboden, Parkett, etc.): nach ca. 24 Std./cm
Verbrauch	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke
Fußbodenheizung	geeignet
Lagerung	im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 6 Monate lagerfähig

### Anwendung:

Zur Herstellung von glatten, ansatzfreien Flächen für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelägen aller Art, wie z. B. keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteinbeläge, textile und elastische Beläge sowie Parkett. Für Schichtdicken bis maximal 25 mm einsetzbar.

### Geeignete Untergründe:

Zementestriche, Rohbetonflächen, alte Naturstein-Terrazzo- und Keramikbeläge. Nur für den Innenbereich.

### Untergrundvorbereitung:

Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Vorhandene Risse in Estrichen sind mit Gießharz zu verschließen.

**BAUSYS®-Haftgrund:** Für die „frisch-in-frisch“-Verarbeitung nach einer kurzen Abluftzeit von 10 - 15 Minuten (maximal 30 Minuten) auf allen Untergründen außer Klebstoffresten und Magnesiaestrichen. BAUSYS®-Haftgrund darf nicht mehr in flüssiger Form vorliegen; getrocknete Filme sind zu entfernen.



**BAUSYS®-Tiefengrund:** Die Grundierung ist unverdünnt aufzutragen bei allen mineralischen, stark und unterschiedlich saugenden Untergründe, wie Zementestriche, Beton, Trocken- und Magnesiaestriche.

**BAUSYS®-Polymer-Dispersion:** Für alle glatten, nicht saugenden Untergründe, wie fest anhaftende Klebstoffreste, alte Fliesen und Terrazzo.

### Verarbeitung:

25-kg-BAUSYS®-Fließ-Spachtel mit 5,5 - 6,0 L Wasser maschinell zu einer gleichmäßigen, klumpenfreien und sämigen Masse mischen. Auf dem Boden ausgießen und mittels Raket oder Glättkelle möglichst in einem Arbeitsgang gleichmäßig verteilen. Für blasenfreie Oberflächen die frische Spachtelmasse mit Stachelwalze entlüften. Zur Verarbeitung auf großen Flächen kann BAUSYS®-Fließ-Spachtel mit Mischpumpen rationell angemischt und verarbeitet werden. Frisch eingebrachten Mörtel vor Zugluft und Sonneneinstrahlung schützen.

### Hinweis/Kennzeichnung:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP)

**GHS07** Signalwort: Achtung

Gefahrbestimmende Komponente: Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Gefahrenhinweise: **H319** Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise: **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P261** Einatmen von Staub vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P302+P352** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P332+P313** Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE ZP 1 Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

**Lizenz:** EMICODE gemäß GEV: EC1 R PLUS sehr emissionsarm<sup>PLUS</sup>