



# Putz- und Mauermörtel

Kalk-Zement-Mörtel – MG II

**Exklusiv  
bei BAUKING**



Handhabung:



einfach ————— schwierig

- belastbar
- widerstandsfähig
- sehr leichte Verarbeitung

BAUSYS®-Putz- und Mauermörtel kann zum Mauern, zum Verlegen von Natur- und Kunststeinplatten sowie für Reparatur- und Beiputzarbeiten verwendet werden.

BAUSYS®-Putz- und Mauermörtel ist nicht geeignet für empfindlichen Naturstein, z. B. Juramarmor und stark saugenden Stein wie z. B. Porenbeton.



## Putz- und Mauermörtel

Kalk-Zement-Mörtel – MG II

### Zusammensetzung:

Zement nach DIN EN 197, Kalk nach EN 459 und klassierte mineralische Zuschläge. Mauermörtel M 2,5 gemäß DIN EN 998-2 und Putzmörtel CS III gemäß DIN EN 998-1. Normalmauermörtel NM II gemäß DIN V 18580.

### Anwendung:

BAUSYS®-Putz- und Mauermörtel kann zum Mauern, zum Verlegen von Natur- und Kunststeinplatten sowie für Reparatur- und Beiputzarbeiten verwendet werden. Er ist nicht geeignet für empfindlichen Naturstein, z.B. Juramarmor, und stark saugenden Stein wie z.B. Porenbeton.

### Verarbeitung:

**Anmischen:** Inhalt des 40-kg-Sackes mit ca. 5,5 Litern sauberem Wasser (bei einem 25-kg-Sack mit ca. 3,5 Liter Wasser) anmischen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Nicht mit anderen Bindemitteln oder Zusätzen mischen.

**Putzen:** Untergrund säubern und anfeuchten. Grobe Unebenheiten vorarbeiten. In jedem Fall ist ein Spritzbewurf vorzunehmen. Mörtel anwerfen und mit Latte abziehen. Nach dem Anziehen abreiben. Mit einem 40-kg-Sack BAUSYS®-Putz- und Mauermörtel können ca. 2,7 m<sup>2</sup> Putzflächen (mit 25-kg-Sack ca. 1,7 m<sup>2</sup>) bei 10 mm Putzdicke erstellt werden. Die Putzdicke sollte 10 bis 15 mm betragen.

**Mauern:** Untergrund säubern und Steine anfeuchten. Steine im Verbund vermauern. Die Lagerfuge soll etwa 10 mm, die Stoßfuge etwa 8 mm sein. Mit einem 40-kg-Sack BAUSYS®-Putz- und Mauermörtel kann ca. 1,0 m<sup>2</sup> (mit 25-kg-Sack ca. 0,6 m<sup>2</sup>) Mauerwerk (NF, 1/2 Stein stark) gemauert werden.

**Verarbeitungszeit:** Je nach Witterung bis zu 2 Stunden verarbeitungsfähig. Verarbeitung nicht unter +5 °C. Der frische Putz- und Mauermörtel ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen zu schützen.

### Lieferform:

als 40-kg-Sack oder 25-kg-Sack

### Ergiebigkeit:

Pro 40-kg-Sack ca. 27 Liter gebrauchsfertiger Mörtel.

Pro 25-kg-Sack ca. 17 Liter gebrauchsfertiger Mörtel.

### Lagerung:

BAUSYS®-Putz- und Mauermörtel muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. Die Säcke am besten auf Palette oder Holzrost lagern. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von ca. 12 Monaten.

### Hinweis:

BAUSYS®-Putz- und Mauermörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Erhärtete Mörtelreste als Bauschutt geordnet deponieren. Verpackung restlos entleeren.

