



Silicon EG-Fassadenfarbe

Siliconharz-Fassadenfarbe

**Exklusiv
bei BAUKING**

Handhabung:



einfach —————> schwierig

- hoch wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- fungizid und algizid ausgerüstet
- matt



Hochwertige, matte Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis speziell zur Egalisierung von Farbtonen auf Neuputzen und zur Renovierung von Altputzen und Altanstrichen.

Einsetzbar auf mineralischen Untergründen wie Putze der Mörtelgruppe P II und P III, Kalksandstein-Mauerwerk, auf Faserzementplatten, tragfähigen Altbeschichtungen auf Silikat- und Dispersionsbasis.



Silicon EG-Fassadenfarbe

Siliconharz-Fassadenfarbe

Siliconharz-Fassadenfarbe zum Egalisieren und Ausgleichen von Farbunterschieden, fungizid und algizid ausgerüstet.

Produkteigenschaften:

- mineralisch matt
- nicht filmbildend
- hoch diffusionsoffen für Wasserdampf
- CO₂-durchlässig
- durch Kapillarhydrophobie wasserabweisend
- durch algizide, fungizide Ausrüstung mit vorbeugender Schutzwirkung gegen Algen- und Pilzbefall
- einsetzbar auf WDV-Systemen

Technische Informationen	
Farbe	weiß, matt
Stoffliche Basis	Silikonharzemulsion
Dichte	ca. 1,6 g/cm ³
Auftragsart	Streichen, Rollen
Verbrauch	bei einmaligem Anstrich ca. 170 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln
Durchtrocknungszeit	überstreichbar nach ca. 4 - 6 Stunden bei + 20 °C, durchgetrocknet ca. 4 Tage
Verarbeitungstemperatur	über + 5 °C verarbeitbar
Lagerung	trocken, kühl und frostfrei

Anwendungsbereiche:

Hochwertige, matte Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis speziell zur Egalisierung von Farbtönen auf Neuputzen und zur Renovierung von Altputzen und Altanstrichen. Einsetzbar auf mineralischen Untergründen wie Putze der Mörtelgruppe P II und P III, Kalksandstein-Mauerwerk, auf Faserzementplatten, tragfähigen Altbeschichtungen auf Silikat- und Dispersionsbasis. Durch die bauphysikalisch hervorragenden Eigenschaften und spezielle FA-Filmkonservierung ideal geeignet für Egalisations- und Schutzanstriche auf WDV-Systemen.

Geeignete Untergründe:

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.



Verarbeitung:

Zwischenanstrich: BAUSYS®-Silicon EG-Fassadenfarbe mit max. 10 % Wasser verdünnt. Schlussanstrich mit max. 5 % Wasser verdünnt.

Reststoffe- und Leergebindeentsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.

AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112, Interseroh Nr. 83481

Inhaltsstoffe:

Acrylatdispersion, Silikonharzemulsion, Calciumcarbonat, Titandioxid, Silikate, Wasser, Additive, Methyl-/Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Tel. 0800 63 33 37 82.

Hinweis:

Diese Beschichtung enthält den Biozid-Wirkstoff Terbutryn/Zinkpyrithion, Octyl-Isothiazolinon mit algiziden/fungiziden Eigenschaften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Essen, Trinken, und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

VOC:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.