



# Haftputzgips

für den Innenbereich

**Exklusiv  
bei BAUKING**



Handhabung:



einfach ————— schwierig

- zur Handverarbeitung
- hervorragend haftend
- vielseitig einsetzbar

**BAUSYS®-Haftputzgips ist ein Qualitäts-Innenputz mit hervorragenden Hafteigenschaften für normale und schwierige Untergründe.**

Mit BAUSYS®-Haftputzgips wird in Handverarbeitung ein einlagiger Gipsputz auf allen üblichen Putzgründen sowie auch auf glatten, saugfähigen Betonflächen hergestellt. Er eignet sich auch gut für Reparatur- und Beiputzarbeiten.



## Haftputzgips

für den Innenbereich

### Anwendung:

Mit BAUSYS®-Haftputzgips wird in Handverarbeitung ein einlagiger Gipsputz auf allen üblichen Putzgründen sowie auch auf glatten, saugfähigen Betonflächen hergestellt. Er eignet sich auch gut für Reparatur- und Beiputzarbeiten.

### Untergrund:

Der Putzgrund muss trocken, tragfähig, formstabil, staubund frostfrei sein. Sinterschichten, Rückstände und Verunreinigungen jeder Art beseitigen. Vorbereiten des Putzgrundes und Aufbringen des Mörtels nicht bei Temperaturen unter +5 °C. Bei stark saugenden Putzgründen oder Mischmauerwerk vor dem Verputzen BAUSYS®-Aufbrennsperre oder Grundiermittel auftragen. Dichte, nicht saugende Untergründe und schwach oder nicht saugenden Beton mit BAUSYS®-Betonkontakt vorbehandeln. Betonflächen im Sommer frühestens nach 28 Tagen und im Winter erst nach 60 frostfreien Tagen verputzen. Die Feuchtigkeit im Beton darf 3,0 Masse-Prozent nicht übersteigen. Trocknungs- bzw. Aushärtezeit der Grundierung bzw. Haftbrücke einhalten.

### Verarbeitung:

Einen Sack BAUSYS®-Haftputzgips (30 kg) in 18 - 20 Liter sauberes Wasser einstreuen und mit einem langsam laufenden Motorquirl klumpenfrei verrühren. Nur saubere Gefäße und Werkzeuge verwenden.

BAUSYS®-Haftputzgips innerhalb von 20 Minuten nach dem Anrühren auftragen und mit der Kardätsche eben abziehen. Nach ausreichender Versteifung leicht annässen, filzen und anschließend mit der Traufel glätten. Nach dem Putzen für gute Querbelüftung sorgen.

Bei Beton-Deckenplatten die Putzfläche an den Rändern, sobald der Putz abbinde, senkrecht einschneiden.

Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Putzgrund und Witterung ca. 1,5 Std. Geräte und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die Temperaturen des Putzgrundes, des Anmachwassers und der Umgebungsluft dürfen +5 °C nicht unterschreiten.

### Ergiebigkeit:

Mit einem Sack BAUSYS®-Haftputzgips (30 kg) können bei einer mittleren Putzdicke von 10 mm ca. 4 m<sup>2</sup> glatte Fläche geputzt werden. Die Mindestauftragsdicke beträgt 5 mm (abhängig vom Putzgrund).



### Lagerung:

BAUSYS®-Haftputzgips trocken lagern, möglichst auf Holzrosten. Angebrochene oder beschädigte Säcke verschlossen lagern und kurzfristig verarbeiten. Lagerfähigkeit ca. 3 Monate.

### Hinweis:

BAUSYS®-Haftputzgips erhärtet in Kontakt mit Wasser. Folgendes ist zu vermeiden:

- Einatmen des Stoffes, Hautkontakt, Augenkontakt

### Sicherheitshinweis:

#### Kennzeichnung:

Gefahrensymbol GHS 05 Ätzwirkung.

Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen.

P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.