



Aqua-Protect

Gips-Maschinenputz für innen

**Exklusiv
bei BAUKING**



Handhabung:



einfach ————— schwierig

- für Wände und Decken
- wasserabweisend
- raumklimaregulierend

BAUSYS®-Aqua-Protect ist ein werkgemischter, qualitätskonstanter Gips-Putztrockenmörtel DIN EN 13279-1 mit Leichtzuschlägen und wasserabweisender Rezeptur.

BAUSYS®-Aqua-Protect ist geeignet für die rationelle Maschinenverarbeitung zur Herstellung von einlagigen, geglätteten Wand- und Deckenputzen auf allen geeigneten bauüblichen Putzgründen im Innenbereich, welche zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser geringfügig beansprucht sind.



Aqua-Protect

Gips-Maschinenputz für innen

Produkteigenschaften:

- ergiebiger, werkseitig vorgemischter Trockenmörtel auf Gipsbasis
- für die maschinelle Verarbeitung zur Herstellung von einlagigen Innenputzen auf allen normgemäßen Wandbildnern mit spezifischer Beschaffenheit der Oberfläche und unterschiedlichem Saugverhalten
- besonders geeignet für den Einsatz in häuslichen Küchen und Bädern gemäß DIN 18550-2

Technische Informationen*	
Putzdicke	einlagig 10 - 25 mm
Ergiebigkeit	ca. 0,95 kg/m ² pro mm Schichtdicke, ca. 2,63 m ² /25-kg-Sack bei 10 mm Putzdicke
Verarbeitungsdauer	ca. 3,5 Stunden
Lieferform	25-kg-Gebinde
Lagerung	ca. 3 Monate, trocken

* Werte können je nach Untergrund, Umgebungstemperatur und Verarbeitungsbedingungen abweichen.

Anwendung:

Der Putzgrund muss trocken, tragfähig, formstabil, staubund frostfrei sein. Sinterschichten, Rückstände und Verunreinigungen jeder Art beseitigen. Vorbereiten des Putzgrundes und Aufbringen des Mörtels nicht bei Temperaturen unter +5 °C. Bei stark saugenden Putzgründen oder Mischmauerwerk vor dem Verputzen BAUSYS®-Aufbrennsperre oder Grundiermittel auftragen. Dichte, nicht saugende Untergründe und schwach oder nicht saugenden Beton mit BAUSYS®-Betonkontakt vorbehandeln. Betonflächen im Sommer frühestens nach 28 Tagen und im Winter erst nach 60 frostfreien Tagen verputzen. Die Feuchtigkeit im Beton darf 3,0 Masse-Prozent nicht übersteigen. Trocknungs- bzw. Aushärtezeit der Grundierung bzw. Haftbrücke einhalten.

Verarbeitung:

Nicht mit Fremdmaterial mischen. Mit der Maschine gleichmäßig aufbringen und ebenflächig Verziehen. Spritzunterbrechungen bis max. 15 Minuten. Bei Strom- oder Wasserausfall Mischer und Mörtelschläuche sofort reinigen. Wenn zweilagig geputzt werden muss, erste Lage in noch weichem Zustand gut schwalbenschwanzförmig aufkämmen. Nach Erhärten zweite Lage in Richtung der Kamrillen auftragen. Vor dem Verputzen BAUSYS®-Aufbrennsperre auf die vollständig trockene erste Lage Gipsputz auftragen. Nach Fertigstellung des Innenputzes ist Querlüftung erforderlich, um überschüssige Feuchte abzuführen. Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch:

Mengen- und Ausführungsangaben sind Näherungswerte, die in der konkreten baulichen Situation fachgerecht zu prüfen sind. Endgültige Eigenschaften von BAUSYS®-Produkten in Abhängigkeit von Planung, Ausführung und Baustellenbedingungen.



Allgemein anerkannte Regeln der Bautechnik, Normen, Richtlinien, handwerkliche Regeln und technische Hinweise sowie Ausführungsbestimmungen beachten – auch bei kombinierter Anwendung mit Produkten von Fremdherstellern.

Entsorgung:

Die Verpackungen sind optimal zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht mehr brauchbare Produkte können in zugelassenen Anlagen gemäß AVV-Abfallschlüssel 17 08 02 (Baustoffe auf Gipsbasis) bzw. 10 13 06 (andere Teilchen und Staub) verwertet werden. Beseitigung auf Deponien der Deponieklasse 1 und 2 gemäß Abfallabgabungsverordnung.

Sicherheitshinweis:

Kennzeichnung:

Gefahrensymbol GHS 05 Ätzwirkung.

Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen.

P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.